

Specifiche supporti specific supports Spezifische Angaben zu den Trägerplatten

specifiche supporti

ALLUMINIO PREVERNICIATO:

lega 3103-3105,
stato fisico H 44
formati standard:
1000 x 3000; 1000 x 4000;
1250 x 3000; 1250 x 4000
altri formati su richiesta
spessori standard: 3/10 - 5/10
altri spessori su richiesta
colori standard: bianco 9010
bianco VIV 21, silver, bronzo,
elettrocolore, Ral 6005, Ral 8017

PREPAINTED ALUMINIUM:

3103-3105 alloy,
physical status H 44
standard sizes:
1000 x 3000; 1000 x 4000
1250 x 3000; 1250 x 4000
other sizes on request
standard thicknesses: 3/10 - 5/10
other thicknesses on request.
standard colours: white 9010
white VIV 21; silver; bronze;
electrocolour; Ral 6005; Ral 8017

VORLACKIERTES ALUMINIUM:

Legierung 3103-3105,
physikalischer Zustand H 44
Standardformate:
1000 x 3000; 1000 x 4000
1250 x 3000; 1250 x 4000
Andere Formate auf Bestellung
Standardstärken: 3/10 - 5/10
Andere Stärken auf Bestellung
Standardfarben: weiß 9010;
weiß VIV 21; in Silber oder Bronze
eloxiert; Ral 6005; Ral 8017

LAMIERA PREVERNICIATA:

Fe E280G EN 10147;
acciaio zincato preverniciato
poliestere 25 micron;
formati, spessori e colori
su richiesta

PREPAINTED SHEET STEEL:

Fe E280G - EN 10147
pre painted galvanised steel
with 25 micron polyester
sizes, thicknesses and colours
on request.

VORLACKIERTES BLECH:

Fe E280G EN 10147
verzinkter und vorlackierter Stahl
mit 25 Mikron Polyesterlack
Formate, Stärken
und Farben auf Bestellung.

MDF:

medium density fiber board
densità kg/mc 820/810;
EN 323

MDF:

medium density fiber board,
820/810 kg/m³ density;
EN 323

MDF:

Faserplatte mit mittlerer Dichte
820/810 kg/m³;
EN 323

LAMINATO PLASTICO:

laminato ad alta pressione HPL
+ fogli di carta Kraft impregnati
con resine fenoliche
formato standard 1300x3050
spessori, colori e altri formati
su richiesta

PLASTIC LAMINATED :

High pressure laminate HPL
+ sheets of phenolic
resin treated Kraft paper
standard size 1300x3050
thicknesses, colours and other
sizes on request.

KUNSTSTOFFLAMINAT:

Hochdrucklaminat HPL
+ mit Phenolharz
imprägniertes Kraftpapier -
Standardformat 1300 x 3050
Stärken, Farben und andere
Formate auf Bestellung

VETRORESINA:

poliestere rinforzato
con fibre di vetro;
formati su richiesta
max 2500 x 8000
colore standard bianco Ral 9010,
altri colori su richiesta

FIBER-GLASS:

polyester reinforced
with fiber-glass;
sizes on request,
max. 2500 x 8000
standard colour Ral 9010 white,
other colours on request.

GLASFASER (GFK):

glasfaserverstärktes Polyester;
Formate auf Bestellung,
max. 2500 x 8000
Standardfarbe Ral 9010 Weiß,
andere Farben auf Bestellung.

ZINCO TITANIO:

lega zinco rame titanio
UNI EN 988
formati e spessori su richiesta

ZINC-TITANIUM:

Zinc, Copper, Titanium alloy
Uni En 988
Sizes and thicknesses on request

ZINC-TITAN:

Zinc, Kupper, Titan Legierung
Uni En 988
Formate und Stärken auf Wunsch

ALUZINC:

lega alluminio 55%
zinco 43,4%
silicio 1,6%
resistenza all'ossidazione
fino a 315°C
formati e spessori su richiesta

ALUZINC:

Aluminium alloy 55%
Zinc 43,4%
Silicium 1,6%
oxidation resistance until 315°C
sizes and thicknesses on request

ALUZINC:

Aluminium Legierung 55%
Zinc 43,4%
Silizium 1,6%
Zunderbeständigkeit bis 315°C
Formate und Stärken auf Wunsch

RAME:

CU 99,9 DHP
spessore standard 6/10
altri spessori su richiesta

COPPER:

CU 99,9 DHP
standard thickness 6/10
other thicknesses on request

KUPFER:

CU 99,9 DHP
Standardstärke 6/10
Andere Stärken auf Wunsch